

LOSIMOL—精密仪器润滑油

它们具有杰出的表面浸湿能力，它们中的大多数都具有抗极压性能。粘性油以及阻燃和粘性油都不会滴和流入轴承，例如，可缓慢的流入轴中。即使在高速运动的条件下，这些油也可以保持不变很长时间，减少摩擦，并且阻止这些组分磨损和腐蚀。这些油可以忍受高负荷和震荡，粘性油膜将会保持完整。

Eisfest

粘度 (20℃): 44cst
形成滴的过程中的平均粘动力
低温润滑性能-40℃

Elite

粘度 (20℃): 57cst
形成滴的过程中的平均粘动力
低温润滑性能-35℃

72010 (合成油)

粘度 (20℃): 40cst
形成滴的过程中的粘动力很好
高静载重
低温润滑性能-60℃

Supra

粘度 (20℃): 96cst
形成滴的过程中的粘动力很好
低温润滑性能-25℃

MP162

低温油
粘度 (40℃): 5.3cst
低温润滑性能-60℃

97050

粘性油
粘度 (40℃): 80cst
形成滴的过程中的平均粘动力
低温润滑性能-30℃

97070

粘性油
粘度 (40℃): 230cst
形成滴的过程中的粘动力很好
低温润滑性能-20℃

97090

粘性油
粘度 (40℃): 340cst
形成滴的过程中的粘动力很好
低温润滑性能-30℃

润滑油类型	粘度 (20℃) cst	密度 (15℃) g/ml	倾点 ℃	闪点 ℃	挥发损失% (90℃/100h)
LOSIMOL MP 162	5.3	0.968	-60	200	5.0
LOSIMOL 72010	39	0.980	-55	210	1.5
LOSIMOL 97050	80	0.908	-30	165	1.2
LOSIMOL 97070	400	0.920	-20	230	0.5
LOSIMOL 97090	550	0.926	-10	235	0.5
LOSIMOL Eisfest	44	0.880	-15	220	1.8
LOSIMOL Elite	57	0.892	-20	230	1.9

LOSIMOL Supra	96	0.903	-15	210	2.3
---------------	----	-------	-----	-----	-----

上海及川贸易有限公司